FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nome Comercial	Marca
GALVANIZADOR A FRIO CINZA FOSCO - AEROSSOL	ALLCHEM

FUNÇÃO: Primer anticorrosivo de alto teor de zinco para metais ferrosos.

INDICAÇÃO DE USO: Indicado e desenvolvido especialmente para o revestimento protetivo de superfícies metálicas ferrosas, atuando como primer anti-corrosivo e impedindo o alastramento da ferrugem em ferro, aço e cordões de solda. Produto em aerossol que facilita a aplicação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: O Galvanizador a Frio é um primer com alto teor de zinco disponibilizado em aerossol e apropriado para o revestimento protetivo anticorrosivo de superfícies metálicas. É composto de resinas com alto desempenho e mono componente que facilita na hora da aplicação e proporciona uma secagem mais rápida ao toque. Forma um filme muito resistente e com grande aderência após a secagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Teor de Zinco na Película Seca (%)	81,0 – 84,0
Densidade (25°C – g/cm^3)	1,33 – 1,47
Aspecto	Fluído viscoso
Cor	Cinza fosco
Secagem ao toque (minutos)	15 – 30
Aplicar segunda demão (horas)	6 – 12
Câmara salina (Salt spray – horas)	Acima de 800

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, óleo, graxa e ferrugem. Para aplicação sobre cordões de solda deve-se primeiramente esfregar com uma escova de aço e esperar resfriar para somente após esse procedimento realizar a aplicação o produto.

MODO DE PREPARAÇÃO E USO

O frasco aerossol deve ser muito bem homogeneizado para suspender qualquer depósito de pigmentos. A aplicação pode ser feita a uma distância de 30cm.

DILUIÇÃO

Produto em aerossol, pronto para uso.

DEMÃOS

A aplicação de duas demãos é suficiente para conferir cobertura e resistência anticorrosiva ao filme.

SECAGEM

A secagem do filme aplicado ocorre entre 15 e 30 minutos, com resistência máxima em 24 – 48 horas. Após a secagem completa o produto apresenta uma aparência cinza fosco.

ACABAMENTO

Pode ser usado esmalte sintético. Não usar lacas.

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Variável de 0,5 a 1m^2/lata (300mL), dependendo da superfície e demãos.

COMPOSIÇÃO

Resinas epóxi modificadas, pigmentos, aditivos, solvente, propelentes.

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.
Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, 5160 – Distrito Industrial – CEP: 96204-470 –Rio Grande – RS – Brasil
Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: *vendas@allchem.com.br* site: *www.allchem.com.br*

Nome Comercial	Marca
GALVANIZADOR A FRIO CINZA FOSCO - AEROSSOL	ALLCHEM

EMBALAGENS
Latas com 300mL.

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110

GARANTIA LIMITADA
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, ***www.allchem.com.br***

Data: 23/09/2021