ALMATA Química
Empresa Certificada ISO 9001:2015
+55(41) 3275-7761
laboratorio@almata.com.br
R. Flávio Lisboa da Silva, 41 - CIC
BAUNGARTEN IND. COM. LTDA.
almataquimica.com.br
Siga-nos /almataquimica

Boletim Técnico
ALMAFLEX 814

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ALMAFLEX® 814 COLA BRANCA UNIVERSAL é um adesivo multiuso base d´água para colagem de materiais porosos tais como madeiras, couros, tecidos, cortiça, papel, papelão, cartolina, etc.

- TECNOLOGIA BASE D´ÁGUA
- ADERÊNCIA FLEXÍVEL/ NÃO QUEBRA
- MULTIUSO

Excelente desempenho de colagem em materiais, como: **MADEIRAS / COUROS / TECIDOS / CORTIÇA / PAPEL / PAPELÃO / CARTOLINA / materiais porosos em geral**

PROPRIEDADES

Tipo Químico:	Poliacetato de vinila em dispersão aquosa
Aparência:	Líquido Branco
Aspecto de película:	Levemente opaco e flexível
Odor:	Leve e característico
Densidade 25ºC (g/cm^3):	1,00 – 1,08
Cura Inicial (min):	90 – 120 madeira 01 – 05 papel
Cura Funcional (hora):	4 – 8
Cura Total (hora):	24
Viscosidade Brookfield RVT (20rpm, Spindle 05, 25ºC) cPs (mPa.s):	6.000 – 12.000
Teor de Sólidos (%):	14 – 17
pH 25ºC	6,0 - 8,0

MODO DE USO

1) As superfícies a serem coladas deverão estar limpas, planas e secas.
2) Aplicar o adesivo sobre toda a extensão (bico aplicador, pincel, rolo, ou outras ferramentas podem ser utilizadas para garantir que toda a superfície seja coberta), juntando-a imediatamente à outra superfície a ser colada.
3) Manter a peça sob pressão até a cura inicial, aprox. 120 minutos. Cura funcional de 4 - 8 horas. O tempo de secagem pode variar de acordo com a superfície e as condições de umidade e temperatura.
4) Aguardar 24 horas para o máximo desempenho.

Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano com água.
Para informações sobre segurança no manuseio solicitar a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FDS).

EMBALAGENS

Frascos: 0,5kg e 01kg
Baldes: 04kg

ARMAZENAGEM

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Este produto é melhor armazenado entre 5 e 30ºC, em ambiente seco, ventilado e longe de intempéries. Após o uso feche a embalagem hermeticamente
A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação.

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratórios e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto ALMATA não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.

CÓPIA CONTROLADA - Impresso por Desenvolvimento em 02/09/2025, BT 30024:03 | Revisão 3